

HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



Sơn nước ngoại thất cao cấp **Dulux Professional E700** là sơn acrylic gốc nước phù hợp cho cả bề mặt tường mới và cũ đã qua xử lý. Công thức đặc biệt giúp chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt và đem lại sắc màu bền đẹp.

- Bề mặt nhẵn mịn.
- Chống bong tróc vượt trội.
- Chống rong rêu và nấm mốc hiệu quả
- Công nghệ Colour Lock giúp bền màu và chống phai màu hiệu quả.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì	18 L
Màu sắc	Khoảng 1,000 màu, tham khảo cây quạt màu Dulux Professional.

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN

Khả năng kháng nước	Chịu được không khí ẩm thông thường của môi trường ngoài trời.
Khả năng chống rong rêu và nấm mốc	Ngăn ngừa sự phát triển của rong rêu và nấm mốc hiệu quả.
Khả năng kháng kiềm	Bảo vệ trước sự tấn công của muối kiềm và hơi ẩm.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần	• Chất màu: Chất màu không chì & bột khoáng • Chất kết dính: Nhựa gốc nước • Dung môi: Nước.
Thời gian khô	Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Thời gian khô tham khảo dành cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron thi công ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%)
Khô bề mặt	Khô bề mặt: 30 phút
Thi công lớp sau	1 - 2 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường).
Độ phủ lý thuyết	Độ phủ lý thuyết: 12-14m ² /lít/lớp trên bề mặt phẳng thông thường Độ phủ của sản phẩm phụ thuộc điều kiện bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn.
Bề mặt	Mờ.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Thông số	Giá trị	Đơn vị kiểm tra
Hàm lượng Formaldehyde	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng kim loại nặng Mercury, Lead, Cadmium, Chromium	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Flash point @ 61°C	No Flash (> 61°C)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng VOC (g/l)	< 50	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Halogenated solvents	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Epichlorohydrin	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Aromatic solvents	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng N-methyl pyrrolidone	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Alkyl Phenol Ethoxylates	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore

(*) Kết quả tham khảo trên báo cáo kiểm nghiệm của TUV cho mẫu đại diện

CHỨNG NHẬN



Chứng nhận do
Hội đồng Công trình Xanh
Singapore (SGBC) cấp



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 16:2019/BXD



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 08:2020/BCT

TƯ VẤN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt cần sơn phải cứng chắc, sạch, không có các chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sập và không bị bột bụi hoá.
- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%). **Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C.**
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt tường cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn.

Tỷ lệ pha nước

Pha tối đa 10% nước sạch

Lưu ý: Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ của màng sơn, ảnh hưởng đến khả năng thi công và màu sắc của sản phẩm.

Hệ thống sơn đề nghị

Bột trét (2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Dulux Professional Bột trét tường ngoại thất E700	Sơn lót Ngoại Thất Dulux Professional E700	Sơn nước ngoại thất Dulux Professional E700

Liên hệ với nhân viên kinh doanh của Dulux Professional để được tư vấn thêm về hệ thống sơn phù hợp.

Sử dụng và bảo quản

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp chặt.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm.

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM

Tầng 12, Vincom Center Đồng Khởi
Số 72 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
ĐT: +84 28 3822 1612 Fax: +84 28 3824 1849
website: www.duluxprofessional.com