

HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



Dulux Professional Lau Chùi Hiệu Quả là sơn nội thất cao cấp với công thức đặc biệt mang tới khả năng lau chùi hiệu quả giúp giữ cho bề mặt tường luôn sạch như mới và bền đẹp lâu dài.

- Khả năng lau chùi hiệu quả.
- Bề mặt láng mịn.
- Nhẹ mùi.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì 18 L.

Màu sắc Khoảng 2,000 màu, tham khảo cây quạt màu Dulux Professional.

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN

Khả năng kháng nước Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường nội thất. Không nên sử dụng trên các bề mặt có độ ẩm cao trong thời gian dài.

Khả năng chùi rửa Màng sơn có khả năng lau chùi hiệu quả.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần • Chất màu: Chất màu không chì & bột khoáng • Chất kết dính: Nhựa gốc nước • Dung môi: Nước.

Thời gian khô Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Thời gian khô tham khảo dành cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron thi công ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%)

Khô bề mặt Khô bề mặt: 30 phút

Thi công lớp sau 1 - 2 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường).

Độ phủ lý thuyết Độ phủ lý thuyết: 12-14m²/lít/lớp trên bề mặt phẳng thông thường
Độ phủ của sản phẩm phụ thuộc điều kiện bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn.

Bề mặt Mờ.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Thông số	Giá trị	Đơn vị kiểm tra
Hàm lượng Formaldehyde	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng kim loại nặng Mercury, Lead, Cadmium, Chromium	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Flash point @ 61°C	No Flash (> 61°C)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng VOC (g/l)	< 30	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Halogenated solvents	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Epichlorohydrin	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Aromatic solvents	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng N-methyl pyrrolidone	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Alkyl Phenol Ethoxylates	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore

(*) Kết quả tham khảo trên báo cáo kiểm nghiệm của TUV cho mẫu đại diện

CHỨNG NHẬN


Chứng nhận bởi
UL từ Hoa Kỳ



Chứng nhận do
Hội đồng Công trình Xanh
Singapore (SGBC) cấp



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 16:2019/BXD

TƯ VẤN THI CÔNG
Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt cần sơn phải cứng chắc, sạch, không có các chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sập và không bị bột bụi hoá.
- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%). **Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C.**
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt tường cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn.

Tỷ lệ pha nước

Pha tối đa 10% nước sạch

Lưu ý: Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ của màng sơn, ảnh hưởng đến khả năng thi công và màu sắc của sản phẩm.

**Hệ thống
sơn đề nghị**

Bột trét (2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Dulux Professional Bột trét tường nội thất hoặc tương đương	Sơn lót nội thất Dulux Professional A500	Sơn nội thất cao cấp Dulux Professional Lau Chùi Hiệu Quả

Liên hệ với nhân viên kinh doanh của Dulux Professional để được tư vấn thêm về hệ thống sơn phù hợp.

**Sử dụng
và bảo quản**

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp chặt.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.

**THÔNG TIN VỀ
AN TOÀN,
SỨC KHỎE
VÀ MÔI TRƯỜNG**

Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm.

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM

Tầng 12, Vincom Center Đồng Khởi
Số 72 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
ĐT: +84 28 3822 1612 Fax: +84 28 3824 1849
website: www.duluxprofessional.com