

KT3-01297BHD1/1R

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

24/06/2021
Page 01/03

- Tên mẫu
Name of sample : **JOTASHIELD PRIMER**
- Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
Khoảng 01 L chất lỏng màu trắng/ *white liquid*
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receipt : 24/05/2021
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 25/05/2021 – 24/06/2021
- Nơi gửi mẫu
Customer : **CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM**
Lô F3, Đường số 01, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè,
Thành phố Hồ Chí Minh
- Kết quả thử nghiệm
Test results : Xem các trang tiếp theo
Refer to next pages

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER
PRODUCTS TESTING LAB.

Nguyễn Thị Thùy Nhi

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRUNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Ngô Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rg.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rg.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01297BHD1/1R

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

24/06/2021
 Page 02/03



Tên chỉ tiêu <i>Characteristics</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1. Độ mịn <i>Fineness</i>	µm	TCVN 2091 : 2015	
7.2. Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô / <i>Resistance of coating (cross cut test)</i>	loại/ <i>class</i>	TCVN 2097 : 2015	0 (*)
7.3. Thời gian khô/ <i>Drying time</i>	h		
• Khô bề mặt / <i>Surface dry,</i>		TCVN 2096 -3 : 2015	0,5
• Khô hoàn toàn / <i>Hard dry,</i>		TCVN 2096 -1 : 2015	0,9
7.4. Khả năng kháng nước <i>Water resistance</i>	-	TCVN 8653-2 : 2012 và Theo yêu cầu khách hàng/ <i>As customer's request</i>	Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, co nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau khi ngâm trong nước 500 giờ <i>No blistering, no peeling, no cracking, no major differences in color and gloss after immersion in water for 500 h</i>
7.5. Khả năng kháng kiềm <i>Alkali resistance</i>	-	TCVN 8653-3 : 2012 và Theo yêu cầu khách hàng/ <i>As customer's request</i>	Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, co nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau 300 giờ ngâm trong dung dịch Ca(OH) ₂ bão hòa <i>No blistering, no peeling, no cracking, no major differences in color and gloss after immersion in saturated solution of Ca(OH)₂ for 300 h</i>

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01297BHD1/1R

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

24/06/2021
 Page 03/03



Tên chỉ tiêu <i>Characteristics</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.6. Trạng thái sơn trong thùng chứa/ <i>Condition in container</i>		TCVN 8653-1 : 2012	Sơn không bị vón cục, đồng nhất sau khi khuấy/ <i>Free from hard lump and become uniform when stirred</i>
7.7. Tính chất áp dụng/ <i>Application properties</i>		TCVN 8653-1 : 2012	Không có trở ngại khi phủ lại lần 2/ <i>Free from hindrance to handling the brush even in the case of two times coating</i>
7.8. Ngoại quan bề mặt sơn/ <i>Appearance of paint film</i>		TCVN 8653-1 : 2012	Bề mặt sơn đồng nhất / <i>Normal in appearance of paint film</i>
7.9. Độ ổn định ở nhiệt độ thấp (- 5 °C)/ <i>Low temperature stability</i>		TCVN 8653-1 : 2012	Sơn không bị biến chất/ <i>No deterioration in quality when cooled at (- 5 °C)</i>

Ghi chú/ Note : - (*) Loại/ class: 0

Các cạnh vết cắt hoàn toàn nhẵn, không có ô vuông nào bị tách ra

The edges of the cuts are completely smooth, none of the squares is detached

QUATEST 3®

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.

Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.