



UNIPOXY COATING ET5660 là loại sơn bóng cao hai thành phần gốc nhựa epoxy / polyamide. Nó tạo thành một màng sơn cứng với độ bám dính tuyệt vời và khả năng chống nước, kiềm, mài mòn và va đập.

Đề xuất sử dụng	Khuyến nghị Một lớp phủ hoàn thiện để sử dụng cho bê tông hoặc những nơi khác ở những nơi cần tính chất chống bụi cao như sử dụng được phẩm, thiết bị chính xác và nhà máy điện tử và bệnh viện, v.v..
------------------------	--

Tính chất vật lý

Hoàn thiện và màu sắc	Bề mặt bóng. Màu Nâu đỏ, Xanh lục hoặc màu khác theo yêu cầu
Trọng lượng riêng	1.1 - 1.2 (Kg / L) theo màu sắc..
Hàm lượng rắn	Khoảng 50 %
Độ phủ lý thuyết	10 m ² /L cho độ dày khô 50 µm trên bề mặt nhẵn.
Điểm cháy	20 °C/79 °F (khuang kín)

Chi tiết thi công

Chuẩn bị bề mặt	Không thi công lớp phủ trừ khi bê tông đã đóng rắn ít nhất 28 ngày ở 20 °C / 68 °F và dưới 80% RH. Độ ẩm của bề mặt bê tông nên dưới 6%. Loại bỏ dầu và mỡ trên bề mặt thi công.			
Lớp sơn trước	UNIPOXY LINING, UNIPOXY RESIN MORTAR hoặc theo đặc điểm kỹ thuật.			
Biện pháp thi công	Rulo lăn hoặc chổi.			
Pha trộn	Chất nền (PTA): Chất đóng rắn (PTB) = 2: 1 (theo thể tích) Trộn kỹ với nhau trước khi thi công tỷ lệ như đã giao. Chỉ trộn lượng vừa đủ sử dụng trong thời gian đóng rắn.			
Chất pha loãng	UNIPOXY THINNER (Tỷ lệ pha loãng: Tối đa 10% thể tích			
Điều kiện thi công	Không thi công khi nhiệt độ nhỏ hơn 5 °C và độ ẩm tương đối trên 85%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương ít nhất 3 °C (5 °F) để tránh ngưng tụ.			
Độ dày màng sơn	Độ dày màng 100 µm khô. Tùy theo mục đích và diện tích sử dụng mà có thể màng sơn có độ dày khác nhau.			
Thời gian khô	Nhiệt độ bề mặt	10°C/50°F	20°C/68°F	30°C/86°F
	Khô để chạm	3 h	1 h	30 min
	Khô sử dụng	30h	8h	5h
	Hoàn toàn đóng rắn	8 ngày	5 ngày	4 ngày
Thời gian sống	Nhiệt độ bề mặt	10°C/50°F	20°C/68°F	30°C/86°F
	Thời gian sống	7 h	4,5 h	3,5 h
Thời gian sơn lớp kế	Tối thiểu	30h	8h	5h
	Tối đa	-	-	-
Chịu nhiệt	Liên tục : 93 °C/200 °F (Không ngâm) Không liên tục: 121 °C/250 °F (Không ngâm)			

Bảo quản và đóng gói	
Thời hạn sử dụng	12 tháng
Đóng gói	16L [Base (PTA): Chất đóng rắn (PTB) = 10,7L: 5,3L]
Bảo quản	Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.
Ghi chú	
Chú ý	a. Vì các hợp chất trong sơn có thể gây suy giảm sức khỏe như đau đầu, chóng mặt, viêm nhiễm, không hít phải hơi, phun sương và khói và không được đưa vào bên trong. b. Trong quá trình thi công, hãy đeo mặt nạ bảo hộ, kính bảo hộ, găng tay và đồ bảo hộ phù hợp thiết bị để tránh hít thở hơi hoặc phun sương. Vui lòng tránh tiếp xúc với mắt và da trong khi sử dụng, trong trường hợp tiếp xúc với da và mắt hoặc miệng, lấy thuốc trợ đầu theo ký hiệu cảnh báo trên nhãn lon và sau đó lấy thuốc sự hỗ trợ của bác sĩ ngay lập tức d. Không thi công sơn ở những khu vực hạn chế. Nếu bạn có nghĩa vụ nộp đơn trong các khu vực hạn chế, hãy sử dụng máy thông gió để thổi ra ngoài, tất cả công nhân nên đeo mặt nạ bảo hộ e. Không cho phép sử dụng sơn làm nhiên liệu. f. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm hoặc bạn muốn biết thông tin an toàn, bạn có thể lấy bảng dữ liệu kỹ thuật và MSDS trên Trang chủ Internet của chúng tôi (www.kccworld.co.kr) Hoặc hỏi khách hàng dịch vụ.
Phát hành lần 1	2011-03-01
Tái bản	

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong bảng dữ liệu này được cho là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tế kinh nghiệm. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm và bản thân chất lượng sản phẩm, vì vậy chúng tôi không có thể đảm bảo mà không cần xác nhận mục đích sử dụng sản phẩm từ chúng tôi bằng văn bản. Chúng tôi có quyền thay đổi dữ liệu mà không cần thông báo và bạn nên kiểm tra xem bảng dữ liệu này có cập nhật hay không trước khi sử dụng sản phẩm.