



Sensethane là loại sơn 2K-Urethane dựa trên nhựa polyurethane acrylic. Nó có một sức mạnh ấn tượng với, giữ độ bóng và độ bền. Đặc biệt, nó có đặc tính kết dính tốt nên có thể thi công trên nhiều bề mặt khác nhau..

Đề xuất sử dụng	- Sử dụng cho Nội thất và Ngoại thất - Gỗ / Kim loại / Kim loại màu / Bê tông / Gốm sứ - Các bề mặt đã tráng trước đây ※ Không sử dụng để chống thấm nước hoặc sàn.
------------------------	---

Tính chất vật lý	
Hoàn thiện và màu sắc	Bề mặt phẳng bóng/ bán bóng. Màu sắc có sẵn theo yêu cầu
Trọng lượng riêng	xấp xỉ 1,0 ~ 1,4 (theo độ bóng, màu sắc.
Hàm lượng rắn	Khoảng 41 %
Độ phủ lý thuyết	13,6 m ² / L (DFT 30μm).
Điểm cháy	27 °C / 80,6 °F (khoảng kín)

Chi tiết thi công					
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch và không có bụi bẩn, dầu mỡ, sáp, nấm mốc và sơn đóng cặn. Tẩy chất bẩn bằng cách rửa nước ngọt và làm sạch bằng dung môi. Rửa sạch Nước. Nếu có nấm mốc, nó phải được loại bỏ bằng dung dịch nấm mốc thương mại.				
Lớp sơn trước	Bề mặt	Bê tông	Thép	Phi kim loại	Gỗ hoặc gốm sứ
	Lớp lót	Sơn lót thể thao	EP1760	EP1760	EP1760
	Loại bỏ bụi, dầu và các chất bẩn khác khỏi bề mặt. Trong trường hợp thép mới, vui lòng thổi làm sạch đến Sa 2				
Biện pháp thi công	Sử dụng cọ, con lăn, phun (không khí hoặc không khí). * Đối với ứng dụng phun không khí: - Lỗ phun: 0,017 " ~ 0,019" - Áp suất đầu ra: 2.100 psi / 143 atm - Quạt: 60 ' - Làm mỏng: Max. 15% (Dữ liệu phun không có không khí là chỉ dẫn và có thể điều chỉnh)				
Pha trộn	Base (PTA): Chất đóng rắn (PTB) = 3: 1 (theo Khối lượng.) Trộn kỹ với nhau trước khi thi công theo tỷ lệ bằng máy khuấy điện.				
Chất pha loãng	THINNER số 029K hoặc No.002 hoặc Chất pha loãng khác được KCC phê duyệt Tỷ lệ pha: Tối đa. 5% theo khối lượng (Vì độ kết dính nên tránh pha loãng quá mức)				
Điều kiện thi công	Bề mặt phải được làm sạch hoàn toàn và làm khô. Độ ẩm không khí tương đối trên 85%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương ít nhất 2,7 °C (5 °F) để tránh ngưng tụ. Trong khu vực kín, thông gió bằng không khí sạch trong quá trình thi công và làm khô. để hỗ trợ bay hơi dung môi.				
Độ dày màng sơn	Khuyến nghị mỗi lớp khô 30 μm. Thi công 2 lần với độ dày màng sơn thích hợp.				
Thời gian khô	Thời gian/ Nhiệt độ	10S/50E	20S/68E	30S/86E	
	Khô để chạm	50 min	25 min	15 min	
	Khô hoàn toàn	16h	10h	8h	

Thời gian sơn cách lớp	Thời gian sơn cách lớp	10°C	20°C	30°C
	Tối thiểu	16h	10h	8h
	Tối đa	5 ngày	3 ngày	2 ngày
Thời gian sống	6 h ở nhiệt độ 20 °C/68 °F Theo đặc điểm kỹ thuật sản phẩm			

Bảo quản và đóng gói

Thời hạn sử dụng	12 tháng
Đóng gói	Base 12L 2,7L 1,2L Chất đóng rắn 4L 0,9L 0,4L
Bảo quản	Bảo quản ở nơi khô mát, thông thoáng (Nhiệt độ -5 °C ~ 35 °C)

Ghi chú

Chú ý	1. Bảo vệ da và mắt và tránh hít phải hơi dung môi trong thời gian dài. 2. Mang mặt nạ bảo hộ, kính bảo hộ, găng tay và thiết bị bảo hộ thích hợp. 3. Sử dụng với hệ thống thông gió đầy đủ. 4. Nên bảo vệ đường hô hấp khi sử dụng sản phẩm này trong không gian hạn chế hoặc không khí tù đọng. 5. Sản phẩm này có chứa dung môi dễ cháy. Tránh xa tia lửa và ngọn lửa. 6. Để biết thêm thông tin an toàn, hãy tham khảo Bảng dữ liệu an toàn vật liệu cho sản phẩm này trên Internet của chúng tôiTrang chủ (www.kccworld.co.kr)
Phát hành lần 1	2016-08-16
Tái bản	

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong bảng dữ liệu này được cho là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tế kinh nghiệm. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm và bản thân chất lượng sản phẩm, vì vậy chúng tôi không có thể đảm bảo mà không cần xác nhận mục đích sử dụng sản phẩm từ chúng tôi bằng văn bản. Chúng tôi có quyền thay đổi dữ liệu mà không cần thông báo và bạn nên kiểm tra xem bảng dữ liệu này có cập nhật hay không trước khi sử dụng sản phẩm.