



SPORTHANE NON-EXPOSURE WATERPROOFING COAT là chống thấm hai thành phần, nhựa polyurethane khả năng chống nước cao và độ co giãn tuyệt vời thích ứng cao với mọi vết nứt của bề mặt

Đề xuất sử dụng	Như một lớp phủ chống thấm nước cho khu vực ẩn của mái nhà và các bộ phận khác của các tòa nhà..
------------------------	--

Tính chất vật lý	
Hoàn thiện và màu sắc	Màu đen.
Trọng lượng riêng	xấp xỉ 1,47 (kg/L)
Độ phủ lý thuyết	4.85 Kg/ m ² / L (DFT 3mm) bề mặt nhẵn. (3,3 l/ m ²)
Điểm cháy	130 °C (khoảng kín)

Chi tiết thi công

Chuẩn bị bề mặt	Không áp dụng lớp phủ trừ khi bê tông đã khô ít nhất 28 ngày ở 20 ° C / 68 ° F và dưới 80% R.H hoặc tương đương. Độ ẩm của bề mặt phải dưới 6%. Bề mặt phải được loại bỏ các lớp vữa yếu. Điều này có thể được thực hiện bằng kỹ thuật hoàn thiện, mài mòn, c, v.v.			
Lớp sơn trước	SPORTHANE PRIMER hoặc theo tài liệu kỹ thuật. SPORTHANE PRIMER + Scraping: SPORTHANE NON EXPOSURE WATERPROOFING COAT (0.5~0.8mm)			
Biện pháp thi công	Sử dụng cào, con lăn, dao tán			
Lớp trước	SPORTHANE THINNER Tỷ lệ pha: Tối đa. 30% theo khối lượng.			
Điều kiện thi công	Không áp dụng khi nhiệt độ nhỏ hơn 5 ° C / 41 ° F và độ ẩm tương đối trên 80%. Bề mặt nhiệt độ phải ít nhất 3 °C(5 °F) trên điểm sương để ngăn chặn sự ngưng tụ			
Pha trộn	PTA(Part A) : PTB(Part B) = 3 : 1 (theo khối lượng). Trộn riêng, sau đó kết hợp với nhau và trộn kỹ với bộ hòa tan tốc độ cao trong 5 phút trước khi áp dụng.			
Pha loãng	Không pha loãng			
Độ dày màng sơn	Khuyến nghị mỗi lớp khô 2-3 mm.			
Thời gian khô	Nhiệt độ	5°C/41 °F	20°C/68 °F	30°C/86 °F
	Khô để chạm	10 h	5 h	3 h
	Khô sử dụng	48 h	24 h	18 h
	Đóng rắn hoàn toàn	10 ngày	5 ngày	3 ngày
Lớp kế	Vữa bảo vệ hoặc theo tài liệu kỹ thuật			
Thời gian sống	Nhiệt độ	5°C/41 °F	20°C/68 °F	30°C/86 °F
	Thời gian sống	50 phút	30 phút	20 phút
	Lớp cân thêm Min	48 h	24 h	18 h
	Lớp cân thêm Max	92 h	48 h	36 h

Bảo quản và đóng gói

Thời hạn sử dụng	12 tháng
-------------------------	----------

Đóng gói	14Kg/ 4KgPTA(Part A) : PTB(Part B) = 24 Kg : 8 Kg PTA(Part A) : PTB(Part B) = 15 Kg : 5 Kg
Bảo quản	- Trong điều kiện tro, hóa chất sử dụng, bảo quản. - Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. - Tránh tiếp xúc với hơi ẩm. - Lưu trữ ở nơi thông thoáng.

Ghi chú	
Chú ý	Nếu bề mặt không dính mưa và tuyết, thì nên không thi công. SPORTHANE PRIMER nên được áp dụng trước khi thi công. Tránh ẩm ướt. Trong thời gian này, tốc độ lây lan của SPORTHANE PRIMER là 0,1Kg / m². Sủi bọt có thể xảy ra trong trường hợp áp dụng vật liệu này ở nhiệt độ cao (không khí: trên 28 ° C / 82 ° F, bề mặt : trên 40 ° C / 104 ° F). Không bảo quản ở nhiệt độ trên 30 °C/86°F
Phát hành lần 1	2016-01-01
Tái bản	

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong bảng dữ liệu này được cho là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tế kinh nghiệm. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm và bản thân chất lượng sản phẩm, vì vậy chúng tôi không có thể đảm bảo mà không cần xác nhận mục đích sử dụng sản phẩm từ chúng tôi bằng văn bản. Chúng tôi có quyền thay đổi dữ liệu mà không cần thông báo và bạn nên kiểm tra xem bảng dữ liệu này có cập nhật hay không trước khi sử dụng sản phẩm.