



SPORTHANE PRIMER (Một thành phần)

DATA-SHEET

SPORTHANE PRIMER là loại sơn phủ gốc nhựa polyurethane chịu ẩm, khô rất nhanh. Nó thâm nhập vào nền xi măng và bê tông thấm sâu, tăng cường độ bền bề mặt và thúc đẩy sự kết dính giữa, lớp nền và lớp tiếp theo...

Đề xuất sử dụng	Làm lớp sơn lót cho xi măng và bê tông.
-----------------	---

Tính chất vật lý	
Hoàn thiện và màu sắc	Bề mặt phẳng, không màu.
Trọng lượng riêng	xấp xỉ 1,04 (kg/L)
Hàm lượng rắn	Khoảng 33 %
Độ phủ lý thuyết	8 m ² / L (DFT 43µm) bề mặt nhẵn.
Điểm cháy	25 °C / 81°F (khoang kín)

Chi tiết thi công					
Chuẩn bị bề mặt	Loại bỏ các vây, lỗi lõm, cặn bẩn và các tạp chất khác khỏi bề mặt cần phủ. Sửa chữa những chỗ bị hư hại nặng bằng vữa xi măng hoặc vữa keo. Không thi công khi nhiệt độ thấp hơn 5 °C / 41 °F và độ ẩm tương đối là trên 80%.				
Lớp sơn trước	Bề mặt	Bê tông	Thép	Phi kim loại	Gỗ hoặc gốm sứ
	Lớp lót	Sơn lót thể thao	EP1760	EP1760	EP1760
	Loại bỏ bụi, dầu và các chất bẩn khác khỏi bề mặt. Trong trường hợp thép mới, vui lòng thổi làm sạch đến Sa 2				
Biện pháp thi công	Sử dụng cọ, con lăn, phun (Khí hoặc không dùng khí).				
Chất pha loãng	SPORTHANE THINNER Tỷ lệ pha: Tối đa. 30% theo khối lượng.				
Điều kiện thi công	Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương để tránh đọng sương.				
Độ dày màng sơn	Khuyến nghị mỗi lớp khô 43 µm.				
Thời gian khô	Nhiệt độ	5°C/41 °F	20°C/68 °F	30°C/86 °F	
	Khô để chạm	30 min	10 min	5 min	
	Khô sử dụng	60 min	40 min	30 min	
	Đóng rắn hoàn toàn	120 min	80 min	60 min	

Thời gian sơn cách lớp	Nhiệt độ	5°C/41 °F	20°C/68 °F	30°C/86 °F
	Tối thiểu	2h	2h	2h
	Tối đa	24h	24h	24h
Thời gian sống	3 h ở nhiệt độ 30 °C/86 °F Theo đặc điểm kỹ thuật sản phẩm			

Bảo quản và đóng gói	
Thời hạn sử dụng	12 tháng
Đóng gói	14Kg/ 4Kg

Bảo quản	- Trong điều kiện tro, hóa chất sử dụng, bảo quản. - Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. - Tránh tiếp xúc với hơi ẩm. - Lưu trữ ở nơi thông thoáng.
-----------------	--

Ghi chú

Chú ý	Nếu bề mặt không dính mưa và tuyết, thì nên chà nhám nhẹ và sau đó trộn 30% với SPORRHANE THINNER. SPORRHANE PRIMER nên được áp dụng trước khi thi công. Tránh ẩm ướt. Bảo vệ da và mắt và hít phải hơi dung môi trong thời gian dài. Trong trường hợp tiếp xúc, rửa bằng dung môi hữu cơ, sau đó rửa bằng xà phòng và nước. Tránh xa tia lửa và lửa ngọn. Sử dụng hệ thống thông gió đầy đủ
Phát hành lần 1	2011-02-01
Tái bản	

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong bảng dữ liệu này được cho là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tế kinh nghiệm. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm và bản thân chất lượng sản phẩm, vì vậy chúng tôi không có thể đảm bảo mà không cần xác nhận mục đích sử dụng sản phẩm từ chúng tôi bằng văn bản. Chúng tôi có quyền thay đổi dữ liệu mà không cần thông báo và bạn nên kiểm tra xem bảng dữ liệu này có cập nhật hay không trước khi sử dụng sản phẩm.